



دراسة حالة مخطوط أثري من العصر العثماني : فحص مظاهر تلف المجلد الثاني لمخطوط "روح البيان"

أ/ هبة قناوي

باحثة بقسم ترميم الآثار - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا
hebakenawy80@yahoo.com

د/ رهاب ثابت عبد الوهاب توني

مدرس بقسم ترميم الآثار - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا
rehab.abdelwahab@mu.edu.eg

ملخص البحث:

يهدف البحث إلى دراسة مظاهر تلف المجلد الثاني لمخطوط روح البيان يرجع تاريخه إلى العصر العثماني بعدة طرق بدأت بالتصوير الفوتوغرافي وتوثيق المظاهر ببرنامج الفوتوشوب وكذلك باستخدام برنامج الأوتوكاد ، وتم إجراء بعض التحاليل والفحوص بمقارنة العينات المتساقطة من المخطوط الأثري بعينات حديثة (جلد - ورق) ، وأثبتت الدراسة أن الجلد المصنوع منه الغلاف الجلدي لهذا المخطوط جلد ماعز ، ونوع الورق المستخدم في المخطوط هو لب الخشب ، كما أظهر تحليل EDX أن الحبر الأحمر المستخدم في

الغلاف الجلدي للمخطوط هو السينبار " معدن كبريتيد الزئبق HgS " ، والحبر الأسود المستخدم في كتابة النصوص هو الحبر الكربوني ، كما أوضح الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM والميكروسكوب الضوئي مدى تدهور الألياف للمخطوط الأثري ذو الغلاف الجلدي ، وأظهر التحليل باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء FTIR أن الوسيط المستخدم هو الصمغ العربي، وأظهر العزل الميكروبيولوجي أن فطر الأسبراجلس نيجر *Aspergillus niger*، و بكتيريا الريزوبس *Rhizopus SP.* وفطر البنيسيليوم روبينز *Penicillium rubens*، من أكثر الميكروبات التي تصيب المخطوطات الأثرية وأكثرها خطورة.

الكلمات الدالة:

جلد - ورق - تحليل EDX - تدهور الألياف - العزل الميكروبيولوجي - الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM.

A case study of an Ottoman-era manuscript: examining the damage to the second volume of the manuscript "Ruh al-Bayan"

Abstract:

This study focused on manifestations of damage to the second bookbinder Ruh al-Bayan from Islamic era, and paper fibers are pulp fibers of wood. It also clearly showed the various manifestations of damage to the fibers and areas of fungal injury. The study showed the types of inks used in the manuscript using the EDX analyzing device attached to the scanning electron microscope as follow: The

black colour is carbon ink, and the red color is cinnabar (mercuric sulfide). Analysis using FTIR showed that the median used in the ink is gam Arabic. The PH measurement of samples of the archaic script (leather-paper) showed the following values : (٤,٩١ - ٤,٧٢). The microbiological examination study showed that the most common microbes on the manuscript were *Asparagus Niger*, *Asparagus flavius*, *Penicillium rubens*, *Rhizopus SP.*

Keywords:

Leather - Paper - EDX analysis - microscope (SEM).
Microbiological isolation - Scanning electron

١- المقدمة .

تتواجد المخطوطات الورقية ذات الأغلفة الجلدية في العديد من المتاحف والمخازن والمكتبات العامة والخاصة ، وهى تمثل ثروة قومية لا تقدر بثمن وتحمل العديد من القيم سواء الدينية أو الجمالية أو الحضارية وغيرها ، ونظراً لهذه الأهمية توجب علينا البحث في السبل المختلفة لدراسة مظاهر تلف المخطوطات للحفاظ على هذا التراث الثقافي ، وذلك بإستخدام الطرق والوسائل العلمية الحديثة المناسبة لهذا المخطوط ومدى تأثره بالظروف البيئية المحيطة به (عبد اللطيف حسن أفندي - ٢٠١٠).

وأشار " (٢٠١١) Alison, O." أن المخطوط يتكون من مواد كربوهيدراتية (سليولوزية) تتمثل في الورق ، ومواد بروتينية تتمثل في الجلد هو نوع من البروتين يعرف بالكولاجين، ويتكون التكوين المادي الكيميائي للمخطوطات أيضاً من الأحبار وهى عبارة عن صبغات كيميائية معدنية أو عضوية ، تختلف بدرجة ثباتها ولمعانها وقابليتها للتأثر بالماء والمحاليل الأخرى والعوامل البيئية المحيطة بها ، ومن أهم أنواع أحبار الكتابة الحبر الكربونى ، والحبر الحديدي ، حبر الطباعة.

تتعرض معظم الأوراق والجلود للعديد من عوامل التدهور الفيزيوكيميائية المتمثلة في إحداث تغيرات فيزيائية وكيميائية مختلفة تؤدي في النهاية إلى مجموعة من مظاهر التلف المختلفة كالفقد في قوة الشد ومتانة الجلد والورق وانهيار التركيب البنائي لسلاسل جزئي السليولوز المكون للورق ، وتدهور ألياف الكولاجين المكون للجلد ، وفقاً لـ (Maisa, et al., (٢٠٢٠)

وأفاد (علاء الدين بدوي ٢٠٢١) أن الملوثات الجوية مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين من أهم الملوثات الكيميائية التي تتحول بدورها بعدة تفاعلات إلى حمض الكبريت H_2SO_4 وحمض النيتريك HNO_3 اللذين يتسببان في جفاف الورق وهشاشته ، وأشار (٢٠٢١) ، (Sjamsuridzal) إلى أن الفطريات تسبب في تحليل السليولوز وتعمل الانزيمات التى تفرزها على تحلل الورق ، وتتسبب في تلفه وتعفن أليافه إذا توفرت لها الرطوبة الكافية ودرجات الحرارة الملائمة .

الجلد مادة عضوية تحتوى على العديد من العناصر الغذائية لنمو الكائنات الحية الدقيقة وفقاً لـ (٢٠١٤) (Abdel-Maksoud et al.)، وينتج عن ارتفاع الحرارة والرطوبة إنتشار إصابة حشرية و يترتب عليها وجود ثقبوب وبقع عديدة في الورق وفقاً لـ (وفيقة نصحي وهب هـ ٢٠٠٩) ، وتم عزل العديد من الفطريات مثل *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Penicillium*, *Curvularia* sp. من على مخطوطة محفوظة بمركز المخطوطات ترجع إلى العصر المملوكي تسببت في افراز إنزيمات التحلل المائي مثل إنزيم السليولاز والأميليز والجيلاتيناز والبكتيناز أدت إلى تآكل وتدهور الألياف القطنية للمخطوط وتقعق سطحه بقع فطرية وفقاً لـ (سالي محمود محمد وآخرون - ٢٠٢٤) .

وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مظاهر تلف المجلد الثاني لمخطوط روح البيان ذو الغلاف الجلدي وتتمثل مظاهر التلف هذه في فقد بعض الأجزاء من هذا المخطوط ، وضعف الورق المستخدم وهشاشة ، وانتشار بعض أنواع الميكروبات، وانتشار الأتساخات والأتربة وايضا أنتشار الحموضة لذلك نوصي باستخدام مسخلصات طبيعیه من النباتات لتنشيط نمو الميكروبات لكي نحافظ على المخطوط.

٢- الطرق والمواد :

٢-١- الوصف الأثري للمخطوط .

المخطوط المختار موضوع الدراسة يوجد بمكتبة الأثرية الخاصة أ.د/ سيد محمد السيد ، و يتحدث عن تفسير لبعض سور القرآن الكريم سورة "المائدة" وسورة "الأنعام" وسورة "الأعراف" وسورة "الأنفال" وسورة "التوبة" وسورة "يونس" ، وهو مخطوط ورقي ذو غلاف جلدي ، وتاريخه شهر ذى القعدة الشريفة من سنة اثنتين ومائة وألف هجرية ، و ٣٣ أسطر تقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية :المقدمة ، المتن ، والخاتمة ، حيث يبلغ أبعاد المخطوط ٢٦ * ١٨ سم ، فاتحة المخطوط تفسير سورة المائدة و " بسم الله الرحمن الرحيم " " يأياها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، وخاتمة المخطوط هو نهاية لتفسير سورة يونس وتاريخ كتابة هذا المخطوط وينتهي بجملة " تم الجزء الثاني ويلية الجزء الثالث أوله سورة هود، وهو الجزء الثاني من كتاب تفسير القرآن المسمي بروح البيان للفاضل الكامل الشيخ إسماعيل حقي أفندي ، ويتكون المخطوط من ثلاث أجزاء (شكل ١) :-

الجزء الأول (غلاف جلدي أمامي) الغلاف مصنوع من جلد ماعز تبلغ ابعاده ٢٦ * ١٨ سم والسماك حوالى (٧٣.٠) ، ويتوسط متن الغلاف الأمامى والخلفى سره ذات أبعاد ٥, ٧ سم * ٨, ٤ سم وهى بيضاوية الشكل وبها زخارف نباتية متموجه ، والغلاف محاط بإطار مكون من ستة خطوط مستقيمة طولية وعرضية خالية من الزخارف ، الجزء الثانى (محتوي النصى للمخطوط) مصنوع من الورق وهو تفسير لبعض سور القرآن الكريم ، وطول كل ورقة ٢٦ سم وعرض ١٨. سم ، وعدد الأوراق ٧٠٣ ورقة، الجزء الثالث (غلاف جلدي خلفي) متصل بمتن الغلاف الخلفي لسان خماسي الشكل بواسطة رباط ويحتوى اللسان على وحدة زخرفية على شكل سره بيضاوية الشكل مختلفة فى تفاصيلها الدقيقة عن السره الموجودة على الغلاف ، ويحيط اللسان إطار مكون من ثلاث خطوط مستقيمة وقد نفذت الزخرفة بأسلوب الضغط ، ووظيفة اللسان أنه أسفل الجلدة العليا للمصحف لحماية أطرافه من التلف والثنى ، وفى حالة عدم القراءة يستخدم كفاصل بين ما تم قراءته وما لم يقرأ بعد ،وقد اتضح من خلال مقارنة النصوص أن الخط الذي استخدم فى كتابة النصوص حبر طباعة المكون من الكربون الأسود مخلوط مع زيت بذرة القطن المغلي والذي يمثل المادة المثبتة للحبر على الورق ومن أهم مميزات هذا الحبر ليس له تأثير على دوام الورق ولا يذوب فى الماء ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية (أحمد حلمي صادق - ٢٠٢٢).



شكل (١) يوضح المخطوط الأثري ذو الغلاف الجلدي موضوع الدراسة .

٢-٢- التوثيق البصري والفوتوغرافي .

تم توثيق جميع مظاهر التلف الموجود على المخطوط الأثري ذو الغلاف الجلدي يرجع تاريخه إلى العصر العثماني به العديد من مظاهر التلف بكاميرا رقمية (كاميرا سامسونج ١٦.١ ميجا ، قطر عدسة الكاميرا ٢٣.٥-٤.٧ mm).

٢-٣- التوثيق بالرسم الهندسي .

تعد عملية التوثيق باستخدام البرامج العلمية الحديثة من أهم إجراءات التسجيل والتوثيق الهندسي للمخطوطات الأثرية، ووسيلة مهمة لتوضيح مظاهر التلف المختلفة الموجودة على المخطوط محل الدراسة، وكذلك أبعاد مظاهر التلف والأتساخات والبقع بشكل دقيق.

٢-٤- قياس الأس الهيدروجيني.

تم قياس الأس الهيدروجيني للمخطوط بالطريقة الآتية، حيث تم أخذ العينات المتساقطة من المخطوط كالتالي :-

تم أخذ العينة المتساقطة من الغلاف الجلدي الأثري بمقدار (٠,٠٢٥ جم) تم نقع عينة الجلد في الماء مقطر (منزوع الايونات) لمدة ٦ ساعات تقريبا وفقاً لـ (Abdel-Maksoud et al., (٢٠٠٦)) لقياس درجة حموضة الجلد، وتم أخذ عينة متساقطة من صفحات أوراق المخطوط بمقدار اجم وتم نقعها في ٧٠ مل من الماء المقطر لمدة ساعة وفقاً لـ (عبد الرحمن محمد- ٢٠١٣) لقياس حموضة الورق ، تم استخدام الجهاز الرقمي للمعايير قياس الأس الهيدروجيني من ماركة (Adwa) المتواجد بقسم الترميم - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا) (٢٠٢١ - Hosni).

٢-٥- الغزل الميكروبيولوجي .

تحديد أسباب الإصابة بالكائنات الحية الدقيقة للمخطوطات مهم للغاية وذلك لأن الإصابة البيولوجية ليس من شأنها فقط إتلاف المخطوطات ،ويجب إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لمعرفة مدى الإصابة ومن ثم السعي لوقف نموها او تثبيطها ، وتم أخذ مسحات من أجزاء مختلفة من المخطوط الأثري (الجزء

العلوى والسفلى من سطح الغلاف الجليدي - صفحات أوراق المخطوط الأثري) للتحليل باستخدام مسحات القطن المعقمة (Swab). ثم تم تلقيح المسحات على وسط مغذى.

٥-٢-١ زراعة المسحات: حيث تم تحضير بيئات.

١- بيئة الاجار المغذى Nutrient agar medium

وتحتوى على المكونات الاتية (ببتون ٣ جم . كلوريد صوديوم ٥ جم اجار ١٥ جم) مذابه فى اللتر من الماء المقطر " هانى جاد الرب (٢٠٠٧)".

٢- بيئة دوكس Medium 's Dox

وتشتمل على المكونات الاتية (نترات صوديوم ٢ جم ، فوسفات البوتاسيوم ثنائى الهيدروجين ١ جم ، كلوريد البوتاسيوم ٠.٥ جم ، كبريتات الماغنسيوم ٠.٥ جم ، سكروز ٢٠ جم ، آجار ٢٠ جم) هذه المكونات مذابة فى ١ لتر ماء مقطر وتم تعقيم هذا الوسط الغذائى بعد صبه فى أطباق بترى عند درجة حرارة 121°C ، وتركه ليتصلب، ثم تم تحضير أطباق بترى الملقة فى الحضان عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية لمدة سبعة أيام وفقاً لـ (Darwish *et al.*) (٢٠١٣).

٢-٢-٥- العزل والتنقيه Isolation and purification

وبعد ظهور نمو الفطر تم تنقيتها للحصول على نموات فطرية نقية يمكن التعرف عليها وقد تم ذلك عن طريق نقل العزلات الأولية كلاً على حدى وتنميتها على الوسط المغذى السابق وتحضيرها حتى ظهور النموات الفطرية بعد سبع أيام فتم تحديد الفطريات المعزولة باستخدام الميكروسكوب الضوئى ووفقاً لمفاتيح التعريف القياسية، وفقاً لـ (M. Doaa, K. ٢٠٢٣) (Mohamed,) وتم إجراء هذا الجانب من الفحص بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة - جامعة المنيا.

٢-٦- الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) Scanning Electron Microscope.

من خلال الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح تم التعرف على نوعية الجلد والورق المستخدمة في المخطوط ، بعد مقارنتها بالعينات القياسية ، ومن خلال هذا الفحص أيضاً تم التعرف على مظاهر التلف الداخلية وتداخلها مع الألياف ومدى تعرضها للتهتك والضعف (بالإضافة إلى التعرف على مدى ارتباط مظاهر التلف المختلفة وتداخلها مع الألياف ، وتوضح أماكن الاصابات الفطرية التي تظهر من خلال نمو الجراثيم الفطرية ، كما استخدم الفحص لمعرفة مدى التلف بطبقة الألوان والأحبار من ضعف وتشقق وانفصال عن الطبقة السطحية للمخطوط وفقاً لـ (Hassan *et al.*, ٢٠٢٠)، حيث تم وضع عينات من المخطوط بحجم ١٠ مم وضعها على حامل العينات stubs الألومنيوم بعد ذلك تم

طلاء هذه العينات بالذهب بإستخدام وحدة تبخير لعمل غشاء رقيق من الذهب والكربون ماركة (FINE COATION Sptter JFC-١١٠٠٠) وتم فحصه باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ماركة JEOL Model JSMT٢٠ المتواجد بمركز التحاليل الدقيقة بجامعة المنيا. (Samsudin, N. - ٢٠٢٠).

٢-٧- الفحص بإستخدام الميكروسكوب الضوئي Scanning with a light microscope

إستخدم الميكروسكوب الضوئي في تصوير العينات القياسية للجلد والورق المتساقطة من المخطوط وذلك من خلال تكبيرات مختلفة لفحص ألياف المخطوط ذو الغلاف الجلدي ، ومقارنتها بالعينات القياسية لتحديد مظاهر التلف المختلفة وتصويرها بصورة واضحة ، ومن خلال هذه الطريقة يمكن إظهار التفاصيل الدقيقة الخاصة بسطح الأثر وما به من جراثيم فطرية واتساختات سطحية تسببت في طمس الزخارف والكتابات (الجهاز الذي تم استخدامه متواجد بكلية الزراعة - جامعة المنيا).

٢-٨- التحليل بإستخدام (EDX) Scanning Electron Microscope

استخدمت وحدة الـ EDX الملحقة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح ، حيث يعد التحليل بوحدة تشتت الأشعة السينية من الطرق الحديثة في عمليات الفحص والتحليل للعناصر الموجودة بالمخطوط ، ويمكن من خلالها التعرف على الأحبار والعناصر المكونة لها ، بالإضافة إلى النسب المئوية لكل عنصر منها في العينة ، وتتميز هذه الطريقة بأنها تعطي تحليلاً كميّاً وكيفياً شاملاً ودقيقاً لهذه العناصر (Mazen et al., ٢٠٢١) .

٢-٩- التحليل بإستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء (The Fourier Transform Infrared) (FTIR)

لمعرفة نوع الوسيط المستخدم في أحبار الكتابة حيث تم قياس طيف عينات من الجلد والورق المتساقطة من المخطوط الأثري المحتوية على أحبار (أحمر - أسود) ، لتحديد المجموعات الوظيفية لها ، ومقارنتها بطيف الصمغ العربي والمجموعات المميزة له . (Kipphan, H. - ٢٠٠٢).

٣- النتائج والمناقشة .

٣-١- التوثيق البصري والفوتوغرافي .

أظهر التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا الرقمية (شكل ٢ A,B,C,D) أن الغلاف الجلدي للمخطوط الأثري كان به العديد من مظاهر التدهور المتمثلة في تغير لون سطح الجلد في العديد من المواضع إلى اللون القاتم بالمقارنة بلون الجلد الأصلي مع هشاشيته وخاصة عند الأطراف العلوية والسفلية وناحية الكعب ، ويمكن أن تكون مظاهر التلف هذه نتيجة تغيير وتركيب الجلود بالإضافة إلى حساسيتها للظروف البيئية المتمثلة في الملوثات الجوية والضوء والرطوبة ودرجة الحرارة ، وقد يؤدي تدهور الجلود في النهاية إلى تفكك وتلف المخطوط، وفقا لـ (Vichi et al., ٢٠١٨).

وجود تآكل وفقد في مناطق مختلفة لكعب الغلاف الجلدي من أعلى مع تصلبه وتشققه لأن الجلد فقد المحتوى الدهني المسئول عن مرونته والذي يساعد على ثنى وفرد الغلاف ويمكن أن يرجع ذلك نتيجة عوامل التلف الداخلية المتمثلة في الأحبار والكيماويات الضارة (الشبه والكلور والقلفونية) وفقا لـ (علاء الدين بدوي - ٢٠٢١) .

وجود بقع بيضاء اللون فوق اللون القاتم للجلد تنتشر على الأجزاء السفلية والعلوية لسطح الغلاف الجلدي الخارجى قد تكون نتيجة التلف الميكروبي وفقا لـ (Saada et al., ٢٠٢١) .

بالنسبة لصفحات أوراق المخطوط الأثري (شكل ٢ E,F,G,H) ظهرت بعض مظاهر التلف متمثلة في تقصف وجفاف اطراف الورق ، وأصفرار الورق وأفاد (Caroline, B., ٢٠١٠) أن سبب ظهور هذه المظاهر نتيجة التردد بين درجات الحرارة والرطوبة بين الارتفاع والانخفاض، وقد تكون نتيجة بسبب زيادة الحموضة الناجمة عن عامل تلف خارجي (ملوثات جوية من البيئة المحيطة بالمخطوط) أو عوامل داخلية حيث يمكن للسليولوز أن ينتج أحماض مثل أحماض الفورميك واللاكتيك نتيجة الظروف البيئية الغير مناسبة المحيطة بالمخطوط ، بإضافة إلى ذلك وجود بقع ميكروبية نتيجة النمو الميكروبي وفقا لـ (Helmi et al., ٢٠٢١) .



شكل (٢) يوضح التصوير الفوتوغرافي لرصد مظاهر تلف المخطوط الأثري .


٣-٢- التسجيل بالرسم .

تم توثيق حالة المخطوط ذو الغلاف الجلدي وما به من مظاهر تلف بالتسجيل الهندسي بإستخدام برنامج فوتوشوب حيث تم تسجيل هذه المظاهر بالمخطوط والأشكال الهندسية . كما هو موضح في (شكل ٣

(A,B,C,D,E,F,G,H) :-

يوضح شكل (٣ A,B,C,D) التسجيل الهندسي لمظاهر تلف الغلاف الجلدي للمخطوط الأثري بإستخدام برنامج أوتوكاد ، نلاحظ من خلال الشكل إنتشار البقع الفطرية على الغلاف الجلدي لمخطوط الأثري نتيجة لنمو *Aspergillus niger* , *Penicillium rubens* , *Rhizopus* SP. الذي أظهره العزل الميكروبي ، وأشار (Borrego, et al., ٢٠١٧) إلى أن الفطريات تؤثر على الخواص الكيميائية والميكانيكية للمخطوط من خلال إنتاج الصبغات والإنزيمات والأحماض ، وفقد في طبقة اللون الموجودة على الغلاف الخلفي للمخطوط الأثري ، و تغير لون سطح الجلد في العديد من المواضع إلى اللون القاتم بالمقارنة بلون الجلد الأصلي مع هشاشيته وخاصة عند الأطراف العلوية والسفلية وناحية الكعب ، وجود تشققات في الغلاف الجلدي وقد يرجع ذلك نتيجة التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة النسبية والضوء والملوثات الجوية الموجودة في البيئة المحيطة بالمخطوط الأثري وفقا لـ (Vichi et al., ٢٠١٨) .

ويوضح شكل (٣ E,F,G,H) التسجيل الهندسي لمظاهر تلف صفحات أوراق المخطوط الأثري ، ونلاحظ وجود جفاف وإنكماش في الورق ، وقد يرجع ذلك نتيجة اختلاف معدلات التمدد والإنكماش التي تعرض لها المخطوط الناتجة عن الارتفاع والانخفاض في درجة الحرارة والرطوبة أدى ذلك إلى زيادة سرعة التعجيل بالعمليات المتلفة الفيزيائية والكيميائية للسليولوز ، والذي ظهر في صورة ضعف ورق المخطوط ، وقد يرجع ذلك نتيجة إستخدام الخشب في صناعة الورق أدى إلى ضعف الخواص الميكانيكية للورق ، وفقا لـ (وفيقة نصحي وهبه - ٢٠٠٩) ، ونلاحظ أيضا وجود بقع فطرية على الورق ، ويرجع ذلك نتيجة لنمو *Aspergillus niger* , *Penicillium rubens* , *Rhizopus* SP. على الورق والذي أظهره العزل الميكروبي ، حيث تقوم الفطريات بإنتاج إنزيمات مثل إنزيم السليولاز والأميليز والجيلاتيناز والبكتيناز أدت إلى تآكل وتدهور الألياف الورق وتقع سطحه بقع فطرية وفقا لـ (Fouda, et al., ٢٠١٩) .



شكل (٣) التسجيل الهندسي لمظاهر تلف المخطوط الأثري ذو الغلاف الجلدي باستخدام برنامج أوتوكاد .

فقد لوني .	انساخت .	فقد في طبقة الغلاف الجلدي .	بقع فطرية .	فقد في ورق .
تغير لوني في الغلاف الجلدي .	حموضة في بطانة الغلاف .	تقصف واهتراء الاطراف .	بقايا حشرية .	تغير لوني في الغلاف الجلدي .
تشققات في الغلاف الجلدي .	انكماش في أوراق المخطوط .	أنفصال أوراق المخطوط عن بعضها والغلاف الجلدي .	تمزق في أوراق المخطوط .	

شكل (٤) يوضح خريطة تلف المخطوط الأثري باستخدام برنامج أوتوكاد .

٣-٣ - قياس الأس الهيدروجيني.

تم أخذ العينة المتساقطة من الغلاف الجلدي الأثري بمقدار (٠,٠٢٥ جم) تم نقع عينة الجلد في الماء مقطر (منزوع الايونات) لمدة ٦ ساعات تقريباً مع تحريك المحلول طول فترة غمر الجلد في الماء وفقاً لـ (Abdel-Maksoud et al., (٢٠٠٦) لقياس درجة حموضة الجلد، وظهرت قيمة الأس الهيدروجيني لعينة الجلد ٤.٧٢ كما هي موضح في شكل (٥) وأفاء (Lama, A., et al., (٢٠١٥) أن التدهور الحمضي للجلود التاريخية قديكون ناتجا عن عملية تصنيع الجلود، وقد يؤدي زيادة استخدام الحمض إلى تسريع التحلل الحمضي ويسبب تدهوراً سريعاً للجلد الأثري ، بإضافة إلى ذلك قد ترجع سبب زيادة حموض الجلد للملوثات الجوية (ثاني أكسيد النيتروجين (NO_2) - ثاني أكسيد الكبريت (SO_2)) تتحول هذه الغازات إلى حمض في وجود الماء عند امتصاصها بواسطة الجلد.


العينة	الزمن	درجة الحموضة
عينة الجلد	٦ ساعات	٤.٧٢
عينة الورق	ساعة	٤.٩١

شكل (٥) يوضح نتائج قياس درجة حموضة الجلد والورق لمخطوط الأثري.

وكانت كانت قيمة الاس الهيدروجيني لعينة الورق ٤.٩١ (شكل ٥) وأشار (Mochizuki, et al., ٢٠٢٠) إلى أسباب انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني للأوراق التاريخية حيث ذكر أن الأوراق مصنوعة من السليلوز النقي وله قابلية عالية في توليد الأحماض العضوية بسبب عوامل التلف الطبيعية ، وتؤدي هذه الأحماض إلى أكسدة جزيئات السليلوز ، بإضافة إلى الملوثات الجوية (أكاسيد الكبريت ، SOx - أكاسيد النيتروجين NOx) والتي تعتبر عاملاً مهماً في زيارة حموضة الورق التاريخي ، ويمكن لهذه الغازات أن تؤكسد السليلوز مباشرة لإنتاج أحماض عضوية ، أو تتفاعل مع الرطوبة التي تمتص على ألياف الورق وتنتج أحماض التيتروز والكبريتك ، بإضافة إلى ذلك ترجع سبب زيادة حموض الورق نتيجة الفطريات حيث تقوم الفطريات بإنتاج أحماض تزيذ من حموضة الورق وقد تم عزل فطر الأسبراجلس نيجر *Aspergillus niger* ، و بكتيريا الريزوبس *Rhizopus* و فطر البنيسيليوم روبينز *Penicillium rubens* من على سطح المخطوط الورقي الأثري وقد تسببت هذه الفطريات في زيادة حموضة الورق .

٣-٤ - العزل الميكروبيولوجي .

نتائج أخذ المسحات الميكروبية من على سطح المخطوط الأثري ذو الغلاف الجلدي ، حيث تم أخذ مسحات ميكروبية من مناطق مختلفة من على سطح المخطوط (الجزء العلوى والسفلى من سطح الغلاف الجلدي - صفحات أوراق المخطوط الأثري) ، وتم التعرف على الفطريات عن طريق الفحص الميكروسكوبي للفطريات والتعرف عليها من خلال شكل ولون الفطر في أطباق بتري طبقاً لـ (Szczepanouske, H. Lovtt, C. - ١٩٩٢)، وتم التعرف على فطر ينتمى إلى جنس *Aspergillus* وهو *Aspergillus niger* ، تم التعرف على فطر ينتمى إلى جنس *Penicillium* وهو *Penicillium rubens* ، وأشار (Oetari, et al., ٢٠١٨) أن سلالات فطرية مختلفة مثل *Alternaria alternata*, *Aspergillus oryzae*, *Chaetomium globosum*, *Cladosporium sphaerospermum*, *Cladosporium herbarum*, *Fusarium niger* , *chlamydosporum*, *Paecilomyces variotii*, *Penicillium commune* , *Aspergillus* لها فاعلية في تدهور وتلف المخطوطات الورقية ذات الأغلفة الجلدية.




شكل (٦) يوضح صورة (A) فطر اسبراجيلس نيجر وفطر البنيسيليوم روبينز الموجود على سطح الجلد للمخطوط الأثري ، (B) فطر البنيسيليوم روبينز الموجود على سطح الغلاف الجلدي للمخطوط الأثري ، (C) فطر اسبراجيلس نيجر و بكتيريا الريزوبس الموجود على سطح صفحات أوراق المخطوط الأثري ، (D) فطر البنيسيليوم روبينز الموجود على سطح صفحات أوراق المخطوط الأثري .

٣-٥- الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) Scanning Electron Microscope .

بعد مقارنة العينة القياسية (جلد ماعز) بعينات الغلاف الجلدي للمخطوط الأثري المتساقطة تبين الآتي:-

أظهر الفحص الميكروسكوبي لعينة الجلد القياسية (شكل A٧) أن الجلد المصنوع منه الغلاف الجلدي لهذا المخطوط جلد ماعز ذو سطح ناعم وألمس و أكد (Jawahar, et al., ٢٠١٦) أن جلد الماعز يتميز بتكوينات ثلاثية من المسام الكبيرة محاط بمسام صغيرة في مجموعة ، وتشير نتائج عينة الجلد للمخطوط الأثري (شكل B٧) إلى أنها مشابهة لجلد الماعز من خلال نمط سطح الحبوب المميز مع ملاحظه أن سطح جلد الماعز في هذه العينة خشن وبه تتفكك في الألياف ويرجع ذلك نتيجة تأثير الظروف البيئة المحيطة والغبار للمخطوط ، وقد يرجع نتيجة التلف الفطري ، وأظهرت نتيجة العينة (شكل C٧) وجود شروخ في ألياف البروتين المكونة للجلد وقد يرجع ذلك نتيجة التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة النسبية والضوء والملوثات الجوية الموجودة في البيئة المحيطة بالمخطوط الأثري ، وتشير النتيجة التي ظهرت في العينة (شكل D٧) أنتشار الهيفات الميكروبية على سطح الغلاف الجلدي وذلك نتيجة لنمو *Rhizopus* SP. , *Penicillium rubens* , *Aspergillus niger*


الذى أظهره الفحص الميكروبي في السابق ذكره ، وأشار (Borrego, *et al.*, ٢٠١٧) إلى أن الفطريات تؤثر على الخواص الكيميائية والميكانيكية للمخطوط من خلال إنتاج الصبغات والإنزيمات والأحماض.



شكل رقم (٧) يوضح (A) الشكل السطحي للجلد القياسي (جلد ماعز) ، (B) الشكل السطحي لجلد الجدي للمخطوط ويتضح به تفكك الألياف، (C) شروخ في ألياف البروتين المكونة للجلد (D) انتشار الهيفات الميكروبية على سطح الغلاف الجدي .

بعد مقارنة العينة القياسية (ورق لب الخشب) بعينات أوراق المخطوط الأثري المتساقطة تبين الآتي:-
أظهر الفحص الميكروسكوبي لعينة الورق القياسية (شكل A٨) أن الورق المصنوع منه صفحات المخطوط الأثري ورق لب خشب ، وتشير نتائج عينة الورق للمخطوط الأثري (شكل B٨) انتشار الهيفات الميكروبية على سطح ورق المخطوط الأثري ويرجع ذلك نتيجة لنمو *Aspergillus niger* ، *Rhizopus* SP. *Penicillium rubens* ، وأظهرت نتيجة العينة (شكل C٨) وجود شروخ في ألياف السليلوز المكونة للورق يرجع ذلك نتيجة اختلاف معدلات التمدد والإنكماش التي تعرض لها المخطوط الناتجة عن الارتفاع والانخفاض في درجة الحرارة والرطوبة أدى ذلك إلى زيادة سرعة التعجيل بالعمليات المتلفة الفيزيائية والكيميائية للسليلوز ، والذي ظهر في صورة ضعف وهن لورق المخطوط ، وقد يرجع ذلك نتيجة استخدام الخشب في صناعة الورق أدى إلى ضعف الخواص الميكانيكية للورق ، وفقا لـ (وفيقه نصحي وهب - ٢٠٠٩) ، وأظهر الفحص الميكروسكوبي لعينة الورق الأثري (شكل D٨) تشقق وفقد بطبقة الألوان والأحبار وإنفصال البعض منها عن الطبقة السطحية للمخطوط ، وقد يرجع ذلك نتيجة النمو الفطري الذي يؤدي إلى تشقق وتآكل طبقات الألوان وأشار (Fouda, *et al.*

(*al.*, ٢٠١٩) إلى أن الفطريات تفرز إنزيمات تعمل على ضعف وتآكل الألياف مما يؤدي إلى انفصال طبقات الألوان والأحبار الموجود فوق سطح المخطوط ، وقد يرجع انفصال طبقات الألوان والأحبار نتيجة اختلاف معدلات الحرارة والرطوبة والضوء في البيئة المحيطة بالمخطوط الأثري .



شكل رقم (٨) يوضح (A) الشكل السطحي لورق القياسي (لب الخشب) ، (B) انتشار الهيفات الميكروبية على سطح ورق المخطوط الأثري (C) شروخ في ألياف السليلوز المكونة للورق ، (D) تشقق وفقد بطبقة الألوان والأحبار وانفصال البعض منها عن الطبقة السطحية للمخطوط.


٣-٥- الفحص باستخدام الميكروسكوب الضوئي Scanning with a light microscope

تم تصوير العينات القياسية (جلد ماعز- ورق مصنع من لب الخشب) وعينات المخطوط المتساقطة وذلك من خلال تكبيرات مختلفة لفحص ألياف المخطوط ، ومقارنتها بالعينات القياسية ، لتحديد مظاهر التلف المختلفة وتصويرها بصورة واضحة .

ومن خلال هذه الطريقة تم إظهار التفاصيل الدقيقة لسطح المخطوط الأثري ، وما به من مظاهر تلف متمثلة في جراثيم فطرية .


أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الفحص بالميكروسكوب الضوئي شكل (٩ A,B,C,D) مدى التدهور لعينات الجلدية للمخطوط الأثري وذلك نتيجة النمو الفطري، وأشارت *Maisa, et al.*, (٢٠٢٠) " أن الفطريات تفرز إنزيمات تتسبب في حدوث تحلل مائي لألياف المخطوط ، مثل إنزيمات السيلولاز cellulase ، البكتيناز pectinase ، الزيلائاز xylanase وغيرها بالإضافة إلى

الأحماض العضوية وغير العضوية التي تسبب التحلل ،وعادةً ما تظهر على المواد التي تستعمرها الفطريات تغيرات في خصائصها الكيميائية والفيزيائية، وبالإضافة إلى ذلك، تشكيل الميكروبات لغشاء حيوي رقيق ملتصق بالخلية يؤدي إلى تغيرات في الملمس بعد التعرض للإصابة لفترة طويلة.



شكل (٩) : يوضح صورة (A) توضح شكل ألياف جلد الماعز للعينة القياسية ، (B) فطر الاسبراجلس نيجر على سطح الجلد للمخطوط الأثري. (C) فطر البنيسيلوم روبيننز وفطر الاسبراجلس نيجر على سطح الجلد للمخطوط الأثري. ، (D) فطر البنيسيلوم روبيننز على سطح الجلد للمخطوط الأثري .

أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الفحص بالميكروسكوب الضوئي شكل (١٠ A,B,C) مدى التدهور الميكروبيولوجي لعينات الورق للمخطوط الأثري وذلك نتيجة النمو الفطري الذي أدى إلى زيادة حموضة الورق ، وأدت إلى ضعف الخواص الميكانيكية للورق ، وتشقق وانفصال ألياف الورق ، وفقا لـ (Fouda, et al., ٢٠١٩) .




شكل (١٠): يوضح صورة (A) توضح شكل ألياف الورق للعينة القياسية ، (B) فطر الاسبراجلس نيجر على سطح الورق للمخطوط الأثري. (C) فطر البنيسيلوم روبيننز على سطح الورق للمخطوط الأثري.


٦-٣- التحليل باستخدام (EDX) Scanning Electron Microscope .

نتائج تحليل وفحص الأحبار المستخدمة في المخطوط موضوع الدراسة باستخدام (EDX). الحبر الأحمر .

توضح نتائج التحليل بإستخدام EDX أن الحبر الأحمر المستخدم في الغلاف الجلدي للمخطوط مركب سينبار وهو معدن كبريتيد الزئبق (HgS) بنسبة كبيرة ، ويعرف بالزنجفر ، واستخدم هذا المعدن كمصدر للحبر الأحمر عن طريق خلطة بعصير الرمان ، وإضافة الوسيط إليه ، وقد انتشر استخدام السينبار في العصر الاسلامي كمصدر للحبر الأحمر ، وتظهر كذلك بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم Ca ، الذي قد يكون نتيجة لاستخدام كربونات $CaCO_3$ كمادة مالئة أثناء صناعة الورق ، وذلك نتيجة لاستخدام الورق الطباشيري في الصناعة في تلك الفترة ، وكذلك وجود عنصر الألومنيوم AL والصوديوم Na ، وقد يكون وجودهما نتيجة شوائب في الورق وفقا لـ (Hamerton, L. Tebaldi, N. (٢٠١٣)).



شكل (١١): يوضح صورة (A) عينة جلد متساقطة من الغلاف للمخطوط الأثري تحوى حبراً أحمر موضح عليها نقاط التحليل بوحدة تشتيت الأشعة السينية EDX.




شكل (١٢): يوضح نسب العناصر المكونة للحبر الأحمر.

الحبر الأسود .

أظهر الفحص والتحليل للون الأسود المكون الأساسي لحبر الكتابة ، أنه عبارة عن حبر كربوني ، وهو أول حبر كتابة عرف في التاريخ وأفاء (Mazen, et al., ٢٠٢١) أن الحبر الكربوني كان يجهز من أقراص صغيرة من المادة الصلبة وتطحن مادة اللون وتمزج مع الصمغ وتترك لتجف ، وكانت المادة الملونة هي إما سناج وإما مسحوق الفحم ، والمادة الرابطة هي الصمغ العربي ، ويتضح ذلك من خلال


الجدول المرفقة التي بها وجود عنصر الكربون والأكسجين بنسب متفاوتة (وهما العنصران الأساسيان في الورق والحبر الكربوني ، كما يشير الجدول إلى وجود بعض العناصر الأخرى التي قد توجد كشوائب في الورق بنسبة صغيرة ، أو من الأتربة البيئية مثل الألومنيوم AL ، كما أن وجود عنصر الكالسيوم Ca يرجع استخدام كربونات الكالسيوم CaCO_3 كمادة مألئة أثناء صناعة الورق لتحسين خواص سطح الورق بإعطائه سطحا ناعما متجانسا وصالحا للكتابة وفقا لـ (Hamerton, L. Tebaldi, N. (٢٠١٣)).

Sem_SED_002




200 μm

شكل (١٣): يوضح صورة (A) عينة ورقية متساقطة من المخطوط الأثري تحوي حبراً أسود موضح عليها نقاط التحليل بوحدة تشتيت الأشعة السينية EDX.



شكل (١٤): يوضح نسب العناصر المكونة للحبر الأسود .

٣-٧- التحليل باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء لأوراق المخطوط FTIR .



شكل (١٥) يوضح (A) تحليل عينة من أوراق المخطوط مقارنة بعينة (B) صمغ عربي باستخدام FTIR لمعرفة نوع الوسيط المستخدم في أحبار الكتابة .

بقياس الطيف لعينة من أوراق المخطوط المتساقطة المحتوية على الحبر أسود ، وتحديد المجموعات الوظيفية المميزة له ، اتضح لنا وجود تشابه في كل مناطق الروابط المميزة لها ، مما يدل على نقاء العينة وعدم اختلاطها بمواد أخرى وأن وسيط الحبر هو الصمغ العربي ، واستخدم جهاز التحليل لطيف الأشعة تحت الحمراء بكلية العلوم جامعة المنيا وتم استخدام جهاز Nicolet Nexus ٧٥٠ الذي يرصد الأطياف بين ٤٠٠٠ : ٥٥٠ سم^{-١} مع دقة طيفية ٤سم^{-١} وتسجيل الأطياف بإستخدام برنامج (Oming ver.٦.٠) بإستخدام الطريقة الصلبة ، حيث ظهرت المجموعة الوظيفية الأساسية المكونة للصمغ العربي ، وهي مد الرابطة (OH) التي أظهرت عند ٣٢٨٢سم^{-١} ، ومد رابطة (C=C) التي أظهرت عند ١٦١٩ سم^{-١} ، ومد رابطة (C-O) التي أظهرت عند ١٠٤٩ سم^{-١} وفقا لـ (Kipphan, H.- ٢٠٠٢).

٤- الخلاصة .

ركزت هذه الدراسة على مظاهر تلف المجلد الثاني مخطوط روح البيان من العصر الاسلامي ، وقد أظهر الفحص بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني أن الجلد المصنوع منه الغلاف الجلدي جلد ماعز ، وألياف الورق عبارة عن ألياف لب الخشب ، كما أظهر بوضوح مظاهر التلف المختلفة للألياف ومناطق الإصابة الفطرية ، وأظهرت الدراسة أنواع الأحبار المستخدمة في المخطوط بإستخدام جهاز التحليل EDXالملحق بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح وهي كالتالي : اللون الأسود وهو الحبر الكربوني ، واللون الأحمر وهو السينبار (كبريتيد الزئبق) ، كما أظهر التحليل بإستخدام FTIR أن الوسيط المستخدم في الحبر هو الصمغ العربي ، وأظهر قياس PH الأس الهيدروجيني لعينات المخطوط الأثري (جلد - الورق) القيم التالية: (٤.٧٢ - ٤.٩١) ، وأظهر الفحص الميكروبيولوجي أن فطر الأسبراجلس نيجر و بكتيريا الريزوبس و فطر البنيسيليوم روبينز من أكثر الميكروبات التي تصيب المخطوطات الأثرية وأكثرها خطورة ، وكذلك تم رصد التغيير المورفولوجي للألياف المخطوط بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والميكروسكوب الضوئي .

٥- التوصيات .

١- يجب الاحتفاظ بالكتب والمخطوطات داخل خزانات محكمة الغلق ، للتحكم في درجة الرطوبة والحرارة المناسبة للوقاية من التلف الميكروبيولوجي بفعل الفطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة ، وكذلك حمايتها من الهواء المحمل بالأتربة أو الأملاح أو إذا كانت ما كانت أماكن الحفظ بالقرب من الأماكن الساحلية .

٢- يجب التعرف على طبيعة المواد المستخدمة في صناعة المخطوط ، ومدى قابليتها للإصابة بالفطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة .

٣- الكشف الدوري على الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية المحفوظة بدور العرض والمتاحف والمخازن والمكتبات ، للوقوف على مدى إصابتها بالفطريات وغيرها من الكائنات

- الحية الدقيقة ، وعزل المخطوطات المصابة ، وتعقيم صالات العرض في الوقت المناسب ، ومعالجتها أول بأول ومحاولة الوقاية منها .
- ٤- يجب تهيئة الظروف الملائمة من رطوبة وحرارة وضوء وغيرها لتنشيط الفطر ، والوقاية من إصابة الكتب والمخطوطات والوثائق بالفطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة .
- ٥- نوصى باستخدام مسخلصات طبيعيه من النباتات لتنشيط نمو الميكروبات لكي نحافظ على المخطوط.

المراجع العربية:

- أحمد حلمي صادق إبراهيم (٢٠٢٢) : " دراسة أثرية فنية لمخطوط مصحف جامع المشهد ببرديس بسوهاج (المؤرخ بسنة ١٣٠٩ هـ / ١٨٧٠ م) ، مجلة الاتحاد الأثاريين العرب ، مج ٢٣ (١٤) ، ٣٤٩-٣٨١.
- سالي محمود محمد ، إيناس أبو العنين أمين ، مایسة محمد علي (٢٠٢٤) : عالج بقع ال Foxing على المخطوطات الورقية الأثرية باستخدام المستخلصات الطبيعية ، Journal of Arts & Humanities ، العدد ١١ ، ص ١١٩-١٣٠.
- عبد الرحمن محمد السروجي ، غدير فوزي محمد (٢٠١٣) : " دراسة علاج وصيانة الحوامل التدعيمية المستخدمة في تدعيم المخطوطات الورقية تطبيقاً على أحدي المخطوطات المختارة ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، كلية الآثار والأنثروبولوجيا ، قسم صيانة المصادر التراثية وإدراتها ، ٢٠١٤ .
- عبد اللطيف حسن أفندي (٢٠١٠) : دراسة مظاهر تلف الكتب التاريخية وطرق العلاج والترميم كتاب وصف مصر أ نموذجاً، مجلة الدارة تصدر عن دارة الملك عبد العزيز، العدد الرابع، شوال ١٤٣٦ هـ السنة الحادية والأربعون ، ص ١٧٧- ٢١٠ .
- علاء الدين بدوي محمود محمد الخضري (٢٠٢١) : "دراسة أثرية فنية ونشر لمصحف شريف من صعيد مصر مؤرخ بسنة ١٢٨٧ هـ / ١٨٧٠ م ، مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ، مج ٢٢ (٢٤) ، ٤٨٢- ٥٢٦ .
- وفيقه نصحي وهبه (٢٠٠٩) : ترميم وصيانة مجموعة من اللوحات الورقية والمخطوطات العربية من مقتنيات جامعة الاسكندرية ، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش ، ٢٦ع ، ٣٧- ٦٨ .
- هاني جاد الرب السيد محمد (٢٠٠٧) " دراسة في العوامل المتلفة للجلود الأثرية وطرق علاجها تطبيقاً على بعض النماذج المختارة " رساله ماجستير ,كلية الآثار , جامعته القاهرة , ص ١٩٨ .

المراجع الأجنبية:

- Abdel-Maksoud, G.(٢٠٠٦) :Study of cleaning materials and methods for stains on parchment. J. Soc. Leather Technol. Chem, ٩٠, ١٤٦-١٥٤
- Abdel-Maksoud, G., Tharwat, N., Gad, H, (٢٠١٤): The Role of Fungi Isolated from Historical Vegetable-Tanned Leather on the Degradation of Peptides and Amino Acids. J. Soc. Leather Technol. Chem, ٩٨, ١-٩.
- Alison, O.(٢٠١١) : " Filigree Bindings of the Mamluk Period " BookBinding & Printing, Mamluk, October ١٠.
- Bogaard,J and Whitmore,P.(٢٠٠٢): Explorations of the Role of Humidity Fluctuations in the Deterioration of Paper , Works of Art on Paper Books, Document and Photographs , The Baltimore Conference, International Institute for Conservation , Baltimore.
- Borrego, S., Guiamet, P, Vivar, I., Battistoni, P, (٢٠١٧): Fungi involved in biodeterioration of documents in paper and effect on substrate. Acta Microsc., ٢٧, ٣٧-٤٤.
- Caroline, B.(٢٠١٠): damaged, book, Esmée Fairbairn, Preservation Advisory Center, British Library, ACR.
- Darwish, S., EL Hadidi, N., Mansour M., (٢٠١٣): "The effect of fungal decay on Ficus sycomorus wood", International Journal of Conservation Science, (٤), ٣, pp ٢٧١-٢٨٢ .
- Fouda, A.; Abdel-Maksoud, G.; Abdel-Rahman, M.A.; Salem, S.S.; Hassan, S.E.-D.; El-Sadany, H. (٢٠١٩): Eco-friendly approach utilizing green synthesized nanoparticles for paper conservation against microbes involved in biodeterioration of archaeological manuscript. Int. Biodeterior. Biodegrad., ١٤٢, ١٦٠-١٦٩.
- Hamerton, L., Tebaldi, N. (٢٠١٣): Systematic Examination of Colar Development in (١٦) Synthetic Ultramarine According to Historical Materials, PLOS ONE, ٨(٢), e٥٠٣٦٤r.
- Hassan,R., Ali, M., Fahmy, A., Salem, M.(٢٠٢٠): Documentation and evaluation of an ancient paper manuscript with leather binding using spectrometric methods, Journal of Chemistry.
- Helmi, M., Wahba, N., Brania, A., Abdelnasser, M., Elkobasy, M, (٢٠٢١): Characterization of a Historical Leather Cover of Manuscript 'Ensaan Elaauon fe sert Elameen Elmaamon', Al-Azhar Library, Egypt. Adv. Res. Conserv. Sci, ٢, ٤٠-٥٢.
- Hosni, A. (٢٠٢١): Forgeries and Authenticity of Archaeology, Cambridge Press, UK
- Jawahar, M., Vani, K., Babu, C, (٢٠١٦): Leather species identification based on surface morphological characteristics using image analysis technique. J. Am. Leather Chem. Assoc, ١١١, ٣٠٨-٣١٤.
- Kipphan, H.(٢٠٠٢) : Handbook of Print Media Technologies and Production Methods, Springer.
- Lama, A., Fletcher, Y., Guthrie-Strachan, J., Covington, D., Antunes, M, (٢٠١٥): A New Formulation for the Treatment of Acid Deterioration (Red Rot) in Historic Leathers. In XXXIII International Union of Leather Technologist and Chemists Societies (IULTCS) Congress; IULTCS: Novo Hamburgo, Brazil.
- Maise, A., Rushdya, H., and Salwa,, M., (٢٠٢٠): "An analytical study on the relationship between the fungal degradation and multicomponent nature of paper manuscripts", Pigment & Resin Technology.
- Mazen, B., Ismail, B., Hassan, R., Ali, M.(٢٠٢١): Damage caused by black inks to the chemical properties of archaeological papyrus- analytic study. Pigment & Resin. Technology
- Mochizuki, Y., Isumura, H., Enomae, T, (٢٠٢٠): Mechanism of Acidification that Progresses in Library Collections of Books Made of Alkaline Paper. Restaurator, ٤١, ١٥٣-١٧٢.
- Mohamed, M., Doaa, K., (٢٠٢٣): "Fungi associated with ornamental plants in some Nurseries in Al- Qurayyat, Jouf region, Saudi Arabia", Iran. J. of Microbiology, Volume ١٥, Number ١, pp ١٧٤- ١٨٠.
- Oetari, A., Natalius, A., Komalasari, D., Susetyo-Salim, T., Sjamsuridzal, W. (٢٠١٨): Fungal Deterioration of Old Manuscripts of European Paper Origin. In Proceedings of the AIP Conference Proceedings ٢٠٢٣, Stanford, CA, USA, ١٩-٢٠.

- Saada, S., Abdel-Maksoud, G., and Abd El-Aziz, S., Youssef, M, (٢٠٢١): Green synthesis of silver nanoparticles, characterization, and use for sustainable preservation of historical parchment against microbial biodegradation. *Biocatal. Agric. Biotechnol*, ٣٢, ١٠١٩٤٨.
- Samsudin, N. (٢٠٢٠): Effect of temperature on synthesis of cellulose nanoparticles via ionic liquid hydrolysis process", *Journal of Molecular Liquids*, Vol. ٣٠٨ No. ١٥
- Sjamsuridzal, (٢٠٢١): "Isolation and characterization of fungi from deteriorated old manuscripts from Banyumas, collection of Library of Universitas Indonesia", The ٤th International Conference on Biosciences (ICoBio), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
- Szczepanouske, H. Lovett, C. (١٩٩٢): A Study of the Removal and Prevention of Fungal Stain on Paper, *Journal of American Institute for Conservation* Vol. ٣١, No. ٢, Article ١.
- Vichi, A., Eliazyan, G., and Kazarian G, (٢٠١٨): " Study of the Degradation and Conservation of Historical Leather Book Covers with Macro Attenuated Total Reflection–Fourier Transform Infrared Spectroscopic Imaging". *ACS Omega*, ٣, ٧١٥٠–٧١٥٧.